



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

Sous-épreuve commune aux deux options : Sciences Physiques et Chimiques

Exercice n°1 : Le microscope optique

- 1) Un microscope est équipé
- d'un objectif portant l'indication $\times 32 / 0,25$,
 - d'un oculaire portant l'indication $\times 10$.
- A quoi correspondent ces données ?
- 2) On désire mesurer l'épaisseur d'une couche métallique enrobée : on place pour cela dans le plan focal objet de l'oculaire un micromètre oculaire dont une graduation mesure $x = 0,1$ mm. Après réglage de l'image intermédiaire dans le plan du micromètre oculaire, on observe que la couche métallique recouvre 16 graduations du micromètre.
- Rappeler la définition du grandissement de l'objectif γ_{obj} ;
 - Calculer la dimension de l'image intermédiaire ;
 - En déduire l'épaisseur de la couche métallique sachant que $\gamma_{obj} = 32$.
- 3) Sachant que le pouvoir séparateur du microscope est donné par la relation :

$$\varepsilon = \frac{0,61 \times \lambda}{n \times \sin u}$$

- Déterminer la dimension du plus petit détail visible avec ce microscope dont l'ouverture numérique vaut 0,25 pour une longueur d'onde utilisée égale à $0,55 \mu\text{m}$.
- Comment peut-on augmenter le pouvoir séparateur de ce microscope ?

Exercice n°2 : Etude du réactif de Marble

Ce réactif est utilisé pour examiner la structure des aciers inoxydables austénitiques et celle des aciers réfractaires.

Il est constitué d'un mélange d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) et d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$).

On appelle C_a la concentration molaire en acide du réactif et C_s celle en sulfate de cuivre.

Dans une fiole jaugée de 500 mL, on introduit $v_0 = 5,00$ mL de réactif de Marble, et on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. On dose la solution obtenue par une solution de soude NaOH à $1,00 \text{ mol.L}^{-1}$. On appelle v_b le volume de soude versé.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR - TRAITEMENTS DES MATERIAUX			
Durée : 2 heures	Coefficient : 2	Sciences Physiques et Chimiques	Session 2003
Code : TMPC AB		Sous-épreuve commune aux 2 options - U4.1	Page 1/3

Sous-épreuve commune aux deux options : Sciences Physiques et Chimiques

On admet que l'acide chlorhydrique est dosé en premier et qu'aussitôt après a lieu la précipitation de l'hydroxyde de cuivre II $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

- 1) La courbe pH-métrique fait apparaître 2 points équivalents:
 - au premier point équivalent, on a versé $v_{b1} = 27,3$ mL de soude ;
 - au second point équivalent, on a versé **au total** $v_{b2} = 32,3$ mL de soude.
- 1.1) Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude.
En déduire la concentration molaire C_a de la solution initiale.
- 1.2) Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre les ions Cu^{2+} et la soude.
En déduire la concentration molaire C_s .
- 2) Calculer le pH approximatif pour $v_b = 0$ lors du dosage précédent en négligeant le caractère faiblement acide de l'ion Cu^{2+} .
- 3) A quel pH devrait théoriquement débiter la précipitation de l'hydroxyde de cuivre sachant que le produit de solubilité est $K_s = [\text{Cu}^{2+}] \cdot [\text{OH}]^2 = 2,5 \cdot 10^{-19}$?

Le pH au premier point d'équivalence est de 5,1. En déduire si la méthode de dosage envisagée est valable.
- 4) On veut réaliser 100,0 mL d'un réactif de Marble de composition légèrement différente avec : C_a proche de 6 mol.L^{-1} et $C_s = 0,600 \text{ mol.L}^{-1}$.
 - 4.1) Calculer la masse de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ commercial à peser connaissant les caractéristiques du produit commercial:
 - masse molaire = $249,68 \text{ g.mol}^{-1}$
 - taux de pureté = 99,5%
 - 4.2) Calculer le volume de solution commerciale d'acide chlorhydrique concentré à utiliser connaissant les caractéristiques de cette solution commerciale:
 - masse volumique = $1,19 \text{ kg.L}^{-1}$
 - teneur massique en HCl = 36%

On rappelle les masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : H = 1 Cl = 35,5

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR - TRAITEMENTS DES MATERIAUX			
Durée : 2 heures	Coefficient : 2	Sciences Physiques et Chimiques	Session 2003
Code : TMPC AB		Sous-épreuve commune aux 2 options - U4.1	Page 2/3

Sous-épreuve commune aux deux options : Sciences Physiques et Chimiques

Exercice n°3 : Etude du diagramme d'équilibre des alliages plomb - antimoine

Tous les alliages étudiés ont la même masse et ont été refroidis dans les mêmes conditions. Lors de l'étude, on a relevé les valeurs relevées dans le tableau suivant :

% de plomb en masse	Température de début de solidification en °C	Température de fin de solidification en °C
100	327	327
95	296,1	252
90	261,5	252
85	292,3	252
80	326,9	252
70	384,6	252
60	438,5	252
50	488,5	252
40	534,6	252
30	573,1	252
20	603,8	252
10	626	252
0	631	631

De plus on a constaté au cours de l'étude que le plomb et l'antimoine étaient totalement miscibles pour des alliages contenant un pourcentage en plomb supérieur ou égal à 96,5 % et inférieur ou égal à 4 %.

Comme il est d'usage, on appellera α , β , etc... les éventuelles solutions solides dans l'ordre de pourcentage en plomb croissant.

On considérera qu'il n'y a aucune transformation à l'état solide.

- 1) Tracer le diagramme plomb – antimoine sur la feuille de papier millimétré jointe. On prendra comme échelle :

- en abscisse : 10 cm \leftrightarrow 10 % Pb
- en ordonnée : 2 cm \leftrightarrow 100°C

- 2) Quelles sont les coordonnées du point eutectique ?
- 3) Sur votre diagramme, nommer les courbes que vous avez tracées et indiquer les phases présentes dans les différentes zones délimitées par les courbes.
- 4) Pour un alliage à 20 % de plomb à 400 °C, indiquer :
 - les phases en présence,
 - le % de plomb dans chacune de ces phases,
 - les proportions respectives de ces phases.

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR - TRAITEMENTS DES MATERIAUX			
Durée : 2 heures	Coefficient : 2	Sciences Physiques et Chimiques	Session 2003
Code : TMPC AB		Sous-épreuve commune aux 2 options - U4.1	Page 3/3